

カラーNO	耐光(級)	洗濯(級)			汗(級)						摩擦(級)		ドライクリーニング	
	JIS L-0842	JIS L-0844 A-2法			JIS L-0848 A法						JIS L-0849		JIS L-0860 A 石油系	
	第3露光法	変退色	汚染		酸性			アルカリ性			乾燥	湿潤	変退色	汚染
	3,4級試験		綿	ナイロン	変退色	汚染		変退色	汚染					
					綿	ナイロン		綿	ナイロン					
VS901	3	4-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
VS902	4	4-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
VS903	4	4-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
VS904	4	4-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
VS905	4以上	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4-5	5	5
VS906	4以上	4-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4-5	4-5	5
VS907	4以上	4-5	5	5	5	5	4-5	5	5	4-5	5	3-4	5	5
VS908	4以上	4-5	5	5	5	4-5	4-5	5	4-5	4	4	3	5	5
VS909	4以上	4-5	5	5	5	5	4-5	5	5	4-5	4-5	2-3	5	4-5
VS910	4以上	4-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4-5	5	5
VS911	4以上	4-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4-5	5	5
VS912	4以上	4-5	4-5	5	5	5	4-5	5	5	4-5	4-5	2-3	5	5
VS913	4	4-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
VS914	4	4-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
VS915	4以上	4-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4-5	5	5
VS916	4	4-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
VS917	4	4-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4-5	5	5
VS918	4以上	4-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4-5	5	5
VS919	4以上	4-5	5	5	5	5	4-5	5	5	4-5	4-5	4	5	4-5
VS920	4以上	4-5	4-5	5	5	4-5	4	5	4-5	4	4-5	3-4	5	5
VS921	3	4-5	4-5	5	5	4-5	4-5	5	4-5	4	4-5	2-3	5	4
VS922	4以上	4-5	4-5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5
VS923	4以上	5	4-5	4-5	5	4-5	4-5	5	4-5	4-5	4	2-3	5	5
VS924	4以上	5	4-5	4-5	5	4-5	4-5	5	4-5	4-5	4	2-3	5	5