

染色堅牢度データ表

2015/4/28

LPS-90 レピス

カラーNO	耐光(級)	洗濯(級)			汗(級)						摩擦(級)		ドライクリーニング	
	JIS L-0842	JIS L-0844 A-2法			JIS L-0848 A法						JIS L-0849		L-0860 B-2法 石	
	第3露光法	変退色	汚染		変退色	酸性		変退色	アルカリ性		乾燥	湿潤	変退色	汚染
	3,4級試験		綿	ナイロン		綿	ナイロン		綿	ナイロン				
LPS01	4以上	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
LPS02	4以上	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
LPS03	4以上	5	5	5	5	4-5	4-5	5	4-5	4-5	5	4-5	5	5
LPS04	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4-5	5	5
LPS05	4以上	5	5	5	5	4-5	4-5	5	3-4	3-4	4-5	2-3	5	5
LPS06	4以上	5	5	5	5	4-5	4-5	5	4	4	4-5	3-4	5	5
LPS07	4	5	5	5	5	4-5	4-5	5	4	4	5	3	5	5
LPS08	3	5	5	5	5	4-5	4	5	4-5	4	5	3	5	5
LPS09	4以上	5	5	5	5	4-5	4-5	5	4	4	5	2-3	5	5
LPS11	4	5	5	5	5	5	5	5	4-5	4-5	5	3-4	5	5
LPS12	4以上	5	4-5	4-5	5	3	3	5	3	4	4-5	2-3	5	5
LPS13	4以上	5	4-5	4-5	5	4	5	5	4	5	4-5	2	5	5
LPS14	4	5	5	5	5	4	4-5	5	3	3	4-5	2	5	5
LPS15	4以上	5	5	5	5	4	5	5	4	5	4-5	2-3	5	5
LPS16	4以上	5	5	5	5	4-5	4-5	5	3-4	3-4	4-5	2-3	5	5
LPS17	4	5	5	5	5	4-5	4-5	5	4-5	4-5	5	2-3	5	5
LPS18	4以上	5	4-5	4-5	5	4-5	4-5	5	4-5	4-5	4-5	2	5	5
LPS22	4以上	5	5	5	5	4-5	4-5	5	4	4	5	2	5	5
LPS23	4	5	5	5	5	4-5	4-5	5	4	4	5	3-4	5	5
LPS24	3	5	4-5	4-5	5	3-4	3-4	5	3-4	3-4	4-5	2	5	5